



Technisches Datenblatt

Rev.: 02-2010



Material: P.V.C.

Prüfparameter:

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße:

Größe	S	M	L	XL
Breite	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	245 ± 5 mm	245 ± 5 mm	245 ± 5 mm	245 ± 5 mm

Materialstärke:

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,10 ± 0,03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,11 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,10 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	
Reißfestigkeit	12 MPa
Dehnbarkeit	350 % min.

- Puderung:** kein Puder vorhanden
- Proteingehalt:** keine Proteine enthalten
- Manschette:** Umbördelt
- Oberfläche:** Glatt
- Paßform:** beidhändig
- Qualitätssicherung:** gemäß ASTM D 5250, EN 455 Teil 1 - 3, AQL 1,5
- Verpackung:** 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton
- Hinweis:** Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.